DX60

HS PRIMER

Описание

2-компонентный High Solids грунт “три в одном”:
a. макси-наполнитель;
b. грунт-выравниватель.
Цвет: светло-серый.
Композиция на основе функционально-замещенного акрилового сополимера.

Продукты

DX60	H.S. грунт
DX25	Активатор
DX20	Стандартный активатор
DX22	H.S. быстрый активатор
DX34	Стандартный растворитель

Свойства

- Легко наносится, обладает ровным розливом.
- Легко шлифуется, даже спустя несколько дней после нанесения.
- Великолепное наполнение.
- Может быть окрашен всеми красками DUXONE®.

Подложки

- заводские или отвердевшие ремонтные покрытия
- отшлифованные полиэфирные шпатлевки

DUXONE® является зарегистрированным товарным знаком компании DuPont или ее аффилированных компаний.

DX60

HS PRIMER

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

Смешивание		**Макси**		**Грунт-выравниватель**		**Грунт-выравниватель**	
		Объем	Вес	Объем	Вес	Объем	Вес
	DX60	4	100	2	100	5	100
	DX25	-	-	1	33	-	-
	DX20	1	18	-	-	-	-
	DX22	-	-	-	-	1	14
	DX34	-	-	-	-	2	30
VOC	560 г/литр						
Жизнеспособ-ность при 20°C	2 ч						
Вязкость распыления при 20°C	**DIN 4**	16-18 сек					
	FORD 4	16-18 сек					
	AFNOR 4	18-20 сек					
Оборудование для распыления		**Размер сопла**		**Дистанция**			
	Верхняя подача	1,8-2,0 мм		20-25 см			
	Нижняя подача	-		-			
	HVLP	1,4-1,6 мм		15 см			
	Под давлением	1,4-1,6 мм		15-20 см			
Давление распыления	**Верхняя подача**	3-3,5 бар					
	Нижняя подача	3-3,5 бар					
	HVLP	0,7 бар на выходе					
	Под давлением	4-6 бар					
Число слоев	1-2						
Выдержка	Между слоями до матовения. 10 мин. перед ускоренной сушкой.						
Толщина слоя	40-60 µ/слой						
Сушка до шлифования							
при 15°C		12-16 ч		4-6 ч		4-6 ч	
при 20°C		8-12 ч		3 ч		3 ч	
при 40°C		40 мин.		30 мин.		30 мин.	
при 60°C		30 мин.		25 мин.		25 мин.	
ИК сушка*	Дистанция	80 см		* данные для источника инфракрасного излучения с короткими/средними волнами			
	1/2 мощности	5 мин.					
	Полная мощность	15-20 мин.					

Настоящие данные распространяются на соответствующие материалы и не могут быть использованы для этих материалов в комбинации с любыми другими материалами или при их применении в других процессах. Данные характеристики не могут являться гарантией или спецификацией качества, т.к. конечное применение этих материалов находится вне пределов нашего контроля.

DX60

HS PRIMER

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

- Вымыть, отшлифовать и как следует обезжирить поверхность перед нанесением DX60.
- Нанести на голые металлические участки 1 слой протравливающего грунта (wash primer).

Выбор метода нанесения

Макси-наполнитель:
Для изолирования зашпатлеванных полиэфирных пятен, рисок от шлифовальной бумаги и прошлифованных мест.

Грунт-выравниватель:
Нормальное грунтование автомобиля; точечный, панельный и полный ремонт.

Примечания

- Не использовать активированный DX60 по истечении срока жизнеспособности, не пытаться дополнительно разбавить загустевший материал.
- При нанесении DX60 поверх термопластичных материалов необходимо грунтовать всю панель или весь кузов автомобиля. Точечное грунтование или шлифование грунта в данном случае может привести к местным дефектам или поднятию пленки во время нанесения базового покрытия.
- НЕ превышать рекомендуемой толщины слоя при грунтовании во избежание дефектов пленки и плохой адгезии.
- Строго соблюдать пропорции смешивания, время сушки, давление распыления, толщину пленки во избежание плохой шлифовки, стяжки пленки.
- Не смешивать активированный материал с неактивированным.
- Плотно закрывать банки с DX20, DX22 и DX25 сразу после использования, т.к. они реагируют с влагой воздуха и теряют отверждающую способность.
- Перед применением выдержать материал при комнатной температуре (18-25°C).

DX60

HS PRIMER

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ (продолжение)

Данные по продукту

Исходная вязкость:	4650-5050 ср
Теоретическая укрывистость:	
Макси	5,5-7,3 кв.м/л готового к применению, при рекомендуемой толщине слоя
Грунт-выравниватель	5,2-7,8 кв.м/л готового к применению, при рекомендуемой толщине слоя

Продукты	**Упаковка** (л)	**Срок хранения при 20°C** (лет)	**Плотность** (кг/л)
DX60	1	2	1,476
DX20	0,5 - 1	2	0,959
DX22	0,5 - 1	2	0,986
DX25	0,5	2	0,949
DX34	1 - 5	2	0,903

Безопасность

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности Material Safety Data Sheet. Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.