DX82

FINE PUTTY

Описание

2-компонентная шпатлевка с пероксидным активатором.
Композиция на основе модифицированных полиэфирных смол.

Продукты

DX82	Финишная шпатлевка
DX801	Активатор для шпатлевки

Свойства

- Очень хорошая адгезия к голой стали и подложкам, указанным ниже.
- Тонкая однородная структура.
- Хорошая шлифуемость.
- Прекрасная гибкость.

Подложки

- голая сталь, гальванизированная сталь, алюминия, полиэфирных стеклопластиков
- заводские покрытия*
- грунты DUXONE®

* не рекомендуется для использования поверх 1K грунтов, протравливающих грунтов (wash primers), а также термопластичных грунтов и красок

DUXONE® является зарегистрированным товарным знаком компании DuPont или ее аффилированных компаний.

DX82

FINE PUTTY

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

	Смешивание	Добавить активатор	**5-15°C**	**15-30°C**
			3 %	2 %
	VOC	100 г/литр		
	Жизнеспособ-ность при 20°C	4-6 мин.		
	Нанесение	Наносить немедленно после смешивания, избегать воздушных пузырей.		
	Сушка при 20°C	20-30 мин.		

Настоящие данные распространяются на соответствующие материалы и не могут быть использованы для этих материалов в комбинации с любыми другими материалами или при их применении в других процессах. Данные характеристики не могут являться гарантией или спецификацией качества, т.к. конечное применение этих материалов находится вне пределов нашего контроля.

Перекрашивание

По истечении времени сушки до шлифования.

DX82

FINE PUTTY

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

- Вымыть поверхность с водой и мылом, промыть и вытереть насухо.
- Обезжирить.
- Механическая шлифовка P80 - P120.
- Кромки шлифовать P120 - P280.
- Обезжирить и вытереть насухо.

Примечания

- Не наносить полиэфирные шпатлевки на неотшлифованные подложки.
- Использовать рекомендуемое количество активатора во избежание дефектов.
- Не наносить краску непосредственно на полиэфирные шпатлевки во избежание абсорбции.
- Перед применением выдержать материал при комнатной температуре (18-25°C).

Продукты	Упаковка (кг)	Срок хранения при 20°C (лет)	Плотность (кг/л)
DX82	2	1	1,820
DX801	тюбик 50 гр	1	-

Безопасность

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности Material Safety Data Sheet. Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.