

DX84

GLASS FIBRE REINFORCED PUTTY

Описание

2-компонентная шпатлевка с пероксидным активатором. Композиция на основе модифицированных полиэфирных смол.

Продукты

DX84 Шпатлевка со стекловолокном DX801 Активатор для шпатлевки

Свойства

- Очень хорошая адгезия к голому металлу и подложкам, указанным ниже.
- Отличные наполняющие свойства.
- Тонкая однородная структура.
- Хорошая шлифуемость.
- Может быть перекрыта DX80 или DX82.

Подложки

- специально рекомендована для стали, оцинкованной стали, алюминия и полиэфирных стеклопластиков
- заводские покрытия*
- грунты DUXONE®
- * не рекомендуется для использования поверх 1К грунтов, протравливающих грунтов (wash primers), а также термопластичных грунтов и красок



DX84

GLASS FIBRE REINFORCED PUTTY

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

A + B	Смешивание	Добавить	5-15°C	15-30°C	
		активатор	3 %	2 %	
	VOC	258 г/литр			
A B	Жизнеспособ-	3-5 мин.			
<u>⊕₩</u>	ность при 20°С				
	Нанесение	ение Наносить немедленно после смешивания, избегать			
[\m]		воздушных пузырей.			
	Сушка при 20°С	20-30 мин.			

Настоящие данные распространяются на соответствующие материалы и не могут быть использованы для этих материалов в комбинации с любыми другими материалами или при их применении в других процессах. Данные характеристики не могут являться гарантией или спецификацией качества, т.к. конечное применение этих материалов находится вне пределов нашего контроля.

Перекрашивание

По истечении времени сушки до шлифования.



DX84

GLASS FIBRE REINFORCED PUTTY

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

- Вымыть поверхность с водой и мылом, промыть и вытереть насухо.
- Обезжирить.
- Механическая шлифовка Р60 Р80.
- Кромки шлифовать Р60 Р80.
- Обезжирить и вытереть насухо.

Примечания

- Не наносить полиэфирные шпатлевки на неотшлифованные подложки.
- Использовать рекомендуемое количество активатора во избежание дефектов.
- Не наносить краску непосредственно на полиэфирные шпатлевки во избежание абсорбции.
- Перед применением выдержать материал при комнатной температуре (18-25°C).

Продукты	Упаковка (кг)	Срок хранения при 20°C (лет)	Плотность (кг/л)
DX84	2	1	1,785
DX801	тюбик 50 гр	1	-

Безопасность

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности Material Safety Data Sheet. Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.