



ОПИСАНИЕ

Матовая добавка DX10 – это часть ремонтной системы Duxone. Предназначена для использования со всеми двухкомпонентными покровными лаками и отделочными покрытиями Duxone. Количество используемой добавки DX10 определяет уровень блеска поверхности.

СВОЙСТВА

- Позволяет легко приготовить двухкомпонентные матовые эмали и лаки.
- Может быть использовано для окраски полугибких пластиковых деталей.

СПИСОК МАТЕРИАЛОВ

- DX10 Flattening Additive

Приготовление материала - Нанесение



Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.



Грунты-выравниватели приготавливаются в соответствии с рекомендациями соответствующих TDS (технической документации).



2K Topcoat

Пропорции смешивания 2K эмалей (в том числе с матовой добавкой DX10 Flattening Additive) с активаторами Duxone не изменяются.

ПРАВИЛА СМЕШИВАНИЯ 2К ЭМАЛИ DUXONE

Матовые цвета:

- Можно добавлять 100 % (1:1) DX10.

Полуматовые цвета:

- Можно добавлять 30-50 % DX10.

2K Clears

Пропорции смешивания лаков (в том числе с DX10 Flattening Additive) с активаторами Duxone останутся неизменными.

ПРАВИЛА СМЕШИВАНИЯ 2К ЛАКОВ DUXONE

Матовые лаки:

- Смешать лак с DX10 в пропорции 30/70 по весу (лак / DX10), добавить активатор к полученной смеси.

Полуматовый лак:

- Смешать лак с DX10 в пропорции 70/30 по весу (лак / DX10), добавить активатор к полученной смеси.

- Допускаются иные пропорции добавления DX10 до 70% для достижения желаемой степени матовости готового покрытия.

2K VOC Clears

Пропорции смешивания лаков VOC (в смеси с матовой добавкой DX10) с активаторами Duxone VOC изменяются с 2:1 на 3:1 с добавлением растворителя при необходимости.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЛАКОВ DUXONE 2K VOC CLEARCOATS

Матовые лаки:

- Смешать лак с добавкой DX10 в пропорции 30/70 (лак / DX10), к полученной смеси добавить активатор.

Полуматовые лаки:

- Смешать лак с добавкой DX10 в пропорции 70/30 (лак / DX10) к полученной смеси добавить активатор.

- Для получения всех промежуточных степеней матовости лака, использовать пропорции смешивания с содержанием не более 70 % DX10.



Не применимо


Соответствует
VOC

Данная смесь не соответствует требованиям по VOC


Продукты

DX10 Flattening Additive

Набор материалов



Пропорции смешивания со специальными добавками можно посмотреть в таблице на Краскоприготовительная или в соответствующей технической документации



DX10 Flattening Additive может быть перекрыт в течение 24 часов, с легким шлифованием



После использования промыть в моечной установке для материалов на основе растворителя

Примечания

- Перед использованием материал должен быть прогрет до комнатной температуры (18-25°C).
- Степень матовости зависит от техники нанесения. Более мокрый слой обеспечит более высокий блеск, чем сухой

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности (Material Safety Data Sheet). Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.

Все материалы, составляющие ремонтную лакокрасочную систему и упоминаемые в данном описании, есть исключительно материалы нашего бренда. Характеристики и свойства лакокрасочной системы не гарантируются в том случае, когда продукты, составляющие такую систему использовались в комбинации с другими продуктами, не являющимися частью нашей продуктовой линейки (нашего бренда), если иное не указано специально.

Только для профессионального использования! Информация, содержащаяся в этом документе, была тщательно отобрана и классифицирована нами. Информация соответствует современному уровню наших знаний по данному вопросу. Эти данные ни к чему не обязывают и предоставлены только для информационных целей. Мы не несём ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет её соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность, содержащаяся в данной информации, включая патенты, товарные знаки и авторские права, защищена. Все права защищены. Соответствующий Паспорт Безопасности Вещества и предостережения, помещённые на этикетке продукта, должны соблюдаться. Мы оставляем за собой право вносить поправки или полностью заменять содержимое этой информации по своему личному усмотрению, в любое время, без уведомления и не отвечаем за обновление этой информации. Вышеупомянутые условия имеют силу также при любых вносимых в будущем изменениях и поправках.