

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

DX61

1K PRIMER-SURFACER

DUXONE®
AUTOMOTIVE PAINT SYSTEMS



ОПИСАНИЕ

Однокомпонентный грунт-выравниватель DX61 – это часть ремонтной системы Duxone. Это серый, бесхроматный, травящий грунт-выравниватель, разработанный для использования на поверхности стали, оцинкованной стали и алюминия. Обеспечивает гладкое покрытие и может наноситься по влажному нижнему покрытию без предварительной сушки. Обеспечивает отличную защиту от коррозии.

СВОЙСТВА

- Легко наносится.
- Быстро высыхает.
- Подходит для сухой шлифовки после одного-полутура часов воздушной сушки.
- Может использоваться как грунт и как грунт-выравниватель.

СПИСОК МАТЕРИАЛОВ

- DX61 1K Primer-Surfacer
- DX32 Thinner Fast
- DX34 Thinner Standard
- DX36 Thinner Slow

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

DX61

1K PRIMER-SURFACER

DUXONE®
AUTOMOTIVE PAINT SYSTEMS

Приготовление материала - Нанесение СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ, НЕШЛИФУЕМЫЙ



Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.



Голая сталь зашлифованная и очищенная.
Оцинкованная сталь или алюминий, зашлифованные и очищенные
Участки зашпатлеванные 2К полиэфирными материалами, тонко отшлифованные и очищенные.
Заводские или ремонтные покрытия, очищенные и отшлифованные
Заводской катафорезный грунт (e-coat), зашлифованный и очищенный



	Мелкий и средний ремонт		Стандарт		Большая поверхность	
	Объём	Вес	Объём	Вес	Объём	Вес
DX61	2	100	2	100	2	100
DX32	1	40	-	-	-	-
DX34	-	-	1	41	-	-
DX36	-	-	-	-	1	41



Жизнеспособность при 20°C: 5 дней



	Размер дюзы	Давление при нанесении	
Соответствующий	1.3 - 1.5	1.8 - 2 бар	давление на входе
HVLP	1.3 - 1.5	0.7 бар	давление распыления

смотри рекомендации производителя



	Первичная грунтовка	Грунт-выравниватель
1 слой	окончательная выдержка: 10 мин - 15 мин	1 - 2 слоя с промежуточной межслойной выдержкой: 5 мин окончательная выдержка: 15 мин - 8 ч



	Первичная грунтовка	Грунт-выравниватель
2K Наполнитель	2K Отделочное покрытие	Базовое покрытие Duxone + Прозрачный лак

Соответствует VOC

2004/42/IIB(c)(780) 760: Ограничение Евросоюза по данному продукту (категория IIB(c)) составляет 780 г. летучих органических соединений (VOC) на 1 литр готового к нанесению материала Содержание летучих органических соединений (VOC) в данном продукте в готовом к нанесению виде не превышает 760 г/л..

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

DX61

1K PRIMER-SURFACER

DUXONE®
AUTOMOTIVE PAINT SYSTEMS

Продукты


DX61 1K Primer-Surfacer

DX32 Thinner Fast


DX34 Thinner Standard

DX36 Thinner Slow


Набор материалов



Пропорции смещивания со специальными добавками можно посмотреть в таблице на Краскоприготовительная или в соответствующей технической документации



DIN 4: 18 - 20 при 20°C



15 µm на слой

Теоретическая укрытистость

130 m²/l при толщине сухой плёнки 1 микрон

В зависимости от характеристик различных активаторов и пропорций смещивания, указанных в соответствующих разделах TDS, теоретическая укрывистость может изменяться.

Внимание: Практический расход материала зависит от нескольких факторов, таких как геометрия объекта, форма поверхности, метод нанесения, регулировка окрасочного пистолета, давление распыления и т.д.



После использования промыть в моечной установке для материалов на основе растворителя

Примечания

- Используйте только пластиковые банки или металлические с защитным покрытием.
- Допускается легкое шлифование для устранения дефектов.
- Не перекрывать полиэфирными, эпоксидными или водорастворимыми материалами.
- Перед использованием материал должен быть прогрет до комнатной температуры (18-25°C).
- Непригоден для нанесения на термопластичные покрытия.
- Тщательно перемешать вручную перед установкой банки в миксерную установку.
- Максимальное время до перекраски - 48 часов.
- Может использоваться в качестве Грунт-выравниватель для небольших, прошкуренных до голого металла участков, должен быть немедленно перекрыт Базовое покрытие Duxone + Прозрачный лак и 2K эмаль.
- Не перекрывать Наполнитель водорастворимыми базовыми покрытиями.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

DX61

1K PRIMER-SURFACER



Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности (Material Safety Data Sheet). Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.

Все материалы, составляющие ремонтную лакокрасочную систему и упоминаемые в данном описании, есть исключительно материалы нашего бренда. Характеристики и свойства лакокрасочной системы не гарантируются в том случае, когда продукты, составляющие такую систему использовались в комбинации с другими продуктами, не являющимися частью нашей продуктовой линейки (нашего бренда), если иное не указано специально.

Только для профессионального использования! Информация, содержащаяся в этом документе, была тщательно отобрана и классифицирована нами. Информация соответствует современному уровню наших знаний по данному вопросу. Эти данные ни к чему не обязывают и предоставлены только для информационных целей. Мы не несём ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет её соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность, содержащаяся в данной информации, включая патенты, товарные знаки и авторские права, защищена. Все права защищены. Соответствующий Паспорт Безопасности Вещества и предостережения, помещённые на этикетке продукта, должны соблюдаться. Мы оставляем за собой право вносить поправки или полностью заменять содержимое этой информации по своему личному усмотрению, в любое время, без уведомления и не отвечаем за обновление этой информации. Вышеупомянутые условия имеют силу также при любых вносимых в будущем изменениях и поправках.